

01 Wood Tex

Vörulýsing

Litlaus grunnolía sem smýgur inn í viðinn, tryggir góða viðloðun og vinnur gegn rakaísogi. Kemur í veg fyrir myndun myglu og mygluvöxt á yfirborði lokaumferðarinnar.

- Smýgur vel inn og tryggir viðloðun
- Vinnur gegn rakaísogi
- Vinnur gegn myglu- og sveppagróðri á yfirborði eftir lokameðhöndlun



Notkunarmöguleikar

Grunnur fyrir ómeðhöndlaðan eða slípaðan við m.a. viður sem er gagnvarinn með þrýstingi og með lofttæmi.

Undirlag

Undirlagið þarf að vera ídrægt, hreint, þurrt, þétt og henta til yfirmálunar.

Forðast verður vatnsgildrur eða staði þar sem vatn kann að safnast fyrir.

Rakahlutfall í viðri fyrir málnun má að hámarki vera:

Á gluggum og hurðum: 12% ± 3; hlutar sem skaga út, girðingar og klæðningar: 18%.

Meðhöndlun

Flagnandi eldri viðarvörn, málning og trosnaðar viðartrefjar er fjarlægt með hreinsun og slípun Óhreinindi, fita, smitandi efni og myglu- og sveppagróður er fjarlægt með hreinsun

Notkun

Notið pensil eða rúllu.

Ef notuð er rúlla er strokið yfir með pensli að síðustu.

Umframgrunnolía er strokin af.

Kuldi eða hiti getur haft áhrif á seigju efnisins

Engin rakauppsöfnun má verða á meðan efnið þornar/harðnar.

Forðist að vinna í beinu sólarljósi.

Kuldi og aukinn loftraki lengir þornunartímann, herðingartímann og tímann sem líður milli umferða.

Hærri lofthiti og lítill loftraki stytta þornunartímann og herðingartímann.

Gerði ævinlega prufu til að kanna viðloðun og útlit.

Væntanleg útkoma

Litlaust og dregur ekki í sig vökva.

Lokameðhöndlun skal fara fram strax að lokinni þornun.

Óhindruð áhrif af raka, vatni og sólarljósi brjóta grunnolíuna niður.

Lokameðhöndlun með viðarvörn eða málningu.

Athugið!

Verjið nýlega málað yfirborð gegn óhagstæðu veðri. Gerið viðeigandi ráðstafanir til að verjast áhrifum raka og rigningu á nýlega málað yfirborð. Yfirborðið nær hámarksstyrk þegar það er fullharðnað.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málnun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

Geymsla: Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Viðbótar upplýsingar

Skráð i gagnagrunn fyrir vistvænar byggingarvörur á Nordurlöndunum (Nordic Ecolabelling Building Products Database), sem er skrá yfir vörur sem er heimilt að nota við Svansmerkt byggingarverkefni.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Grunnölfa
Eðlisþyngd (kg/l)	1.0
Þurrefnisinnihald vigt %	22
Þurrefnisinnihald rúmmál %	21
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	6
Long spreading rate (m ² /l)	10
Short Spreading rate (m ² /l)	4
Lág. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +5°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	4
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þynning	Má ekki þynna
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn og sápa

Núverandi TDS útgáfa

maí 2024

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

apríl 2024