

08 Wood Tex

Vörulýsing

Vatnskennd gegndreypping sem hrindir frá sér óhreinindum sem veitir langvarandi vernd. Þessi viðarvörn lágmarkar hættuna á mygluvexti og myndun myglu og sprungna. Veitir dreifða/opna meðhöndlun sem veitir vernd gegn útfjólubláum geislum. Notuð sem lokaumferð eftir formeðhöndlun með Wood Tex Patina - viðarvörn.



- Umhverfisvæn kísiltækni
- Hrindir frá sér óhreinindum og vatni
- Inniheldur útfjólubláa síu

Notkunarmöguleikar

Gagnvörðum fullkomlega berskjaldaðan viði á borð við palla. Undirlagið þarf að meðhöndla með Flügger 08 Wood Tex Patina - viðarvörn.

Undirlag

Undirlagið þarf að vera ídrægt, hreint, þurrt, þétt og henta til yfirmálunar. Forðast verður ófullnægjandi meðhöndlun á endaflekum, vatnsgildirur eða staði þar sem vatn kann að safnast fyrir. Rakahlutfall í viði fyrir málun má að hámarki vera 20%.

Meðhöndlun

Flagnandi eldri viðarvörn og trosnaðar viðartrefjar er fjarlægt með hreinsun og slípun. Óhreinindi, fita og smitandi efni skal fjarlægja með Flügger Terrasserens. Þörunga, myglu- og sveppagróður skal fjarlægja með því að hreinsa með Facade Anti-green. Meðhöndlun skal fara fram eigi síðar en 4 klukkustundum eftir meðhöndlun með Flügger 08 Wood Tex - viðarvörn.

Notkun

Pensil.
Berðu það rausnarlega á og láttu það virka í um 15 mínútur.
Dreifðu aukavökva inn í undirlagið.
Forðast verður alla rakapéttingu.
Forðist að vinna í beinu sólarljósi.
Yfirborðið má ekki komast í snertingu við frost eða rigningu í sólarhring eftir að meðferðinni er lokið.

Væntanleg útkoma

Litlaust vatns- og óhreininda þéttiefni yfirborð.
Yfirborðspolið og útlit fer eftir gæðum viðarins, byggingu viðarins, aðferðum við meðhöndlun og váhrifum.

Þrif og viðhald

Lausar viðartrefjar eru fjarlægðar með bursta.

Óhreini, feiti og aðskotaefni ætti að fjarlægja með Façade Clean.

Þörungar, mygla og mygluvöxtur eru fjarlægð með hreinsun með Façade Anti-green.

Viðhaldið með Flügger 08 Wood Tex Sealer á tveggja ára fresti eða eftir þörfum.

Athugið!

Verjið nýlega málað yfirborð gegn óhagstæðu veðri.

Gerðið viðeigandi ráðstafanir til að verjast áhrifum raka og rigningu á nýlega málað yfirborð.

Yfirborðið nær hámarksstyrk þegar það er fullharðnað.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægið sem mesta málningu af verkfærunum og þrífið þau svo með vatni. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

Geymsla: Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Gegndreypping
Eðlisþyngd (kg/l)	1.0
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	10
Lág. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	6
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þynning	Má ekki þynna
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

Núverandi TDS útgáfa

janúar 2024

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

júní 2023