

# Spray

## Vörulýsing

Fljótþornandi úðagrunnur sem veitir góða viðloðun. Veitir vörn gegn tæringu og hægt er að mála yfir með öllum gerðum úðamálningar.

## Notkunarmöguleikar

Hraðþornandi akrýlgrunnur fyrir við, málm, ál, gler og stein.

## Undirlag

Verður að vera hreint, laust við fitu og hentugt fyrir yfirborðsmeðferð.

## Meðhöndlun

Fjarlægðu laus efni og málningu með því að hreinsa og þússa.

Óhreinindi, fita og lekar eru fjarlægðir með hreinsun.

Þússaðu hörð, slétt yfirborð.

Eftir þornun skaltu þússa yfirborðið (grófleiki 600)

## Notkun

Hristist í 2 mínútur fyrir notkun.

Prófaðu á litlum fleti til að athuga viðloðun og niðurstöðu.

Úðunarfjarlægð 25 - 30 cm.

Vinnuhitastig 15-25°C.

Berðu á nokkur þunn lög.

Þornunartími veltur á lofthita, raka og þykkt lagsins.

Eftir notkun skal snúa brúsanum á hvolf og úða í örfáar sekúndur.

## Væntanleg útkoma

Matt, þekjandi yfirborð.

Hægt að þússa/úða yfir eftir 2 klst.

Ljúktu við ferlið með ógegnsærri málningu með ákjósanlegum gljáa og lit.

## Umhverfisupplýsingar

Fjarlægið sem mesta málningu af verkfærunum fyrir hreinsun. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

**Geymsla:** Á svölum, frostlausum stað og vel lokað



# Tæknilegar upplýsingar

Gljái	Matt
Þurrefnisinnihald vigt %	12,9
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +15°C
Loftraki	Hám. loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Timar)	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	2
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	1

## Núverandi TDS útgáfa

janúar 2022