

Natural Wood Boat Varnish

Vörulýsing

Natural Wood Boat Varnish er urethane alkýð lakk sérstaklega til meðferðar á viði. Býður upp á öflugt yfirborð gegn veðri og salti. Natural Wood Boat Varnish er aðgengilegt hálf-gljáa eða gljáandi.

Notkunarmöguleikar

Innan- og utandyra til að lakka við.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

Meðhöndlun

Hreinsið áður lakkað yfirborð með Natural Wood Cleaner.

Áður lakkaðir fletir eru slípaðir þar til þeir eru mattir.

Þurrkaðu með þurrum klút.

Ómeðhöndlaður viður, úti, má grunna með Natural Wood Boat Varnish þynnt með 10-20% terpentína úr steinefnum. Besti árangurinn næst með 3 umferðum fyrir notkun.

Notkun

Borið á með pensli.

Eftir grunninn skal fara 4 umferðir af óþynntu Natural Wood Boat Varnish.

Notið „blautt á blautt“-aðferð við málunina og strjúkið penslinum ævinlega í sömu átt.

Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.

Gerið ævinlega prufu til að kanna viðloðun og útlit.

Vætanleg útkoma

Litlaus og gljáandi yfirborð sem virðist mettuð og samræmda í gljáa og klára.

Yfirborðspolið fer eftir gæðum viðarins, byggingu viðarins, aðferðum við meðhöndlun og váhrifum.

Athugið!

Verjið nýlega málað yfirborð gegn óhagstæðu veðri.

Gerið viðeigandi ráðstafanir til að verjast áhrifum raka og rigningu á nýlega málað yfirborð.

Yfirborðið nær hámarksstyrk þegar það er fullharðnað.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.

Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð.

Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst.

Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.



Geymsla: Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður: Penslun/rúllun: Hlífðargleraugu og hanskar. Pússun: Búnaður til verndar öndunarfærum.

Tæknilegar upplýsingar

Gljái	Gljáandi;Hálf-gljáa
Eðlisþyngd (kg/l)	0.90
Purrefnisinnihald vigt %	46
Purrefnisinnihald rúmmál %	40
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	10
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +5°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	4
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	24
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þynning	Má ekki þynna
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Penslahreinsir

Núverandi TDS útgáfa

maí 2024

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

mars 2024