

# Wall Primer Pro

## Vörulýsing

Alkalípolið sérlega fyllt grunnmálning sem skilar mattri áferð. Tryggir jafnt, mettað og fyllt undirlag sem hentar til lokameðhöndlunar með loft- eða veggmálningu í viðeigandi gæðum.

- Grunnmálning
- Sérlega fyllt
- Mött



## Merkingar



## Notkunarmöguleikar

Grunnmálning fyrir múr, steypu, gífsplötur og spartslaða yfirborðsflæti fyrir málun með loft- eða veggjamálningu. Einnig notað sem grunur undir glerflóka, glervef og trefjafilt.

## Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

## Meðhöndlun

Fjarlægjð laust efni og málningu með því að hreinsa og pússa.  
Fjarlægjð óhreinindi, gróm, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Fluren 37.  
Vatnsleysanlega upplitun, nikótín og sót er hægt að hreinsa með Fluren 49.  
Pússið fyrir matta áferð eins og þörf krefur.  
Í sprungur, ójöfnur og göt þarf að spartla.  
Hægt er að grunna íseygt og gljúpt undirlag með Flügger Sealer.

## Notkun

Pensill, rúlla eða úði.  
Val á verkfæri/áhalði ræðst af áferðinni.  
Berðu blautt í blautt og ljúktu með því að nota pensil/rúllu í sömu átt.  
Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.  
Efnishiti fyrir úðun, lág. 12°C.  
Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.  
Kuldi og aukid rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðun og tíma á milli yfirmálar.  
Aukid hitastig og lágur loftraki styttr þurrktíma og fullri hörðun.  
Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

# Væntanleg útkoma

Matt, þekjandi yfirborð.

Málið yfir með Flügger Pro málningu að eigin vali fyrir bestu mögulegu niðurstöðu.

## Umhverfisupplýsingar

Fjarlægð sem mesta málningu af verkfærunum og þrifið þau svo með vatni. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

**Geymsla:** Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

## Viðbótar upplýsingar

Fyrir þessa vöru er gefið út: [Environmental Product Declaration](#)

## Tæknilegar upplýsingar

Gljái	Matt
Eðlisþyngd (kg/l)	1.44
Þurrefnisinnihald vigt %	64
Þurrefnisinnihald rúmmál %	49
Efnisnotkun (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	4
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Heildarlosun samkv. ISO 16000-9:2011: (< µg/m <sup>2</sup> h eftir 28 daga)	20
Þynning	Vatn. Ef sprautað er má þynna 5-10%.
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

## Núverandi TDS útgáfa

apríl 2024

## Í staðinn fyrir TDS útgáfu

október 2023